Cold Mounting

어떤 경우에 사용할까요~?
①시편이 온도나 압력에 영향을 받는 경우.
②한번에 많은 양의 마운팅이 필요할 경우.
③Glass, Cu 선 등 취성, 연성을 가진 시편.

Acrylic 아크릴계

QuickCure Acrylic

QuickSet Acrylic

좋은 투명성, 결합성 및 연마성 제공 다양한 재료에 사용 가능	특징	다양한 금속, PCB 등 전자부품 적합 PCB시편에서 우수한 홀 충진성
15~20분	경화시간	6~8분
60℃	경화 최대 온도	60℃
82 쇼아 경도	마운팅 경도	84 쇼아 경도
혼합비율 : 부피비 / 분말 : 액상 = 2 : 1		

★ Kit 제품 있습니다!
(분말, 액상,혼합용기, 혼합 스틱, 계량스푼)

Epoxy 에폭시계

EpoxyMount | **EpoxySet**

우수한 결합력, 우수한 경도 마운팅 시 수축율 최소화 가능	특징	우수한 흐름성과 침투성을 가짐 경도가 우수하며, 투명도가 높음 수축이 거의 없으며 시편과 결합 우수
2시간 (직경 32㎜, 높이25㎜ 기준)	경화시간	2시간 (직경 32㎜, 높이25㎜ 기준)
66℃	경화 최대 온도	54℃
87 쇼아 경도	마운팅 경도	89 쇼아 경도
레진 : 경화제 = 10 : 3 (무게비)	혼합 비율	레진 : 경화제 = 100 : 12 (무게비)

★ 에폭시계는 오븐에서 적정한 온도로 가열 시. 경화시간 단축 가능!

★ Kit 제품 있습니다! (레진, 경화제, 혼합용기, 혼합 스틱, 계량스푼)

EVENT!

문의사항이나 구매 관련 등 회신 주시면 샘플 아낌없이 제공해드려요!!!!!!

※ 더 자세한 자료 및 견적서가 필요하신 분은 아래의 연락처로 문의 주시면 친절히 대응해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

CHINWOO TECH
SAMPLE PREP. CENTER

경기도 성남시 중원구 상대원동 선텍시티 1차 507호
Tel : 031-777-1277 / Fax : 031-777-1288
E-mail : aht@chinwoo.co.kr_Web site :http://www.chinwoo.co.kr

시편준비에 어려움을 겪고 계신 고객 분들을 지원 해드리기 위해 시편제조기술센터(OPEN LAB.) 을 운영하고, 매월 정기교육을 실시하고 있사오니 언제든지 주저 마시고 활용해 주시기 바랍니다.